

BUZZARD Farben GmbH

Farben · Lacke · Lasuren · Grundierungen
Bauchemie · Malerbedarf · Werkzeuge



BUZZARD Farben GmbH | Gehren Gerostraße 75 a | 15926 Heideblick (DE-BB)

TECHNISCHE INFORMATION

BUZZARD Universal-Fixierung

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Fixierung mit hoher Anfangsklebkraft für Bodenbeläge

Eigenschaften:

- leicht aufzutragen ▪ sehr ergiebig ▪ gute Anfangshaftung ▪ lösemittelfrei ▪ wiederanlösbar ▪ nach Trocknung geruchlos ▪ für Fußbodenheizung geeignet ▪ wasserdampfdurchlässig
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acryl-Polymer-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: D1

Verwendung:

Als universelle Fixierung für Textilbeläge, PVC- und CV-Beläge mit unterschiedlicher Rückenausstattung (Latex-, Vlies-, Jute-, Textil- und Schaumrücken). Besonders geeignet für normal beanspruchte Nutzbeläge im Innenbereich auf Estrich, Natur-/Kunststein, Holz, fest liegenden Alt-Belägen etc. Geeignete Untergründe im Innenbereich: Zementestrich (gespachtelt), Fußbodenausgleichsmasse, Natur- und Kunststein usw.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren, ggf. anrauen. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 15 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Die zu verarbeitenden Beläge müssen vorher bei Zimmertemperatur planliegend lagern. Den Bodenbelag ausrollen und groß zuschneiden. Die Eignung des zu verklebenden Materials ist durch Probeklebung vorab zu testen.

Verarbeitungstechniken: Rolle oder Zahnspachtel (Zahnung A4). Eine Bodenbelagshälfte zurückschlagen und die Fixierung mit einer Rolle oder Zahnspachtel A4 auf den Untergrund auftragen. Bei saugfähigen Untergründen den Belag in das noch feuchte Klebbett einlegen und gleichmäßig anwalzen. Bei Verlegung von wasserdampfdurchlässigen Bodenbelägen (CV- und PVC-Beläge) auf nicht saugenden Untergründen sollte die Fixierung ca. 20 Minuten ablüften, jedoch noch klebfähig sein (Fingertest). Kanten und Stöße evtl. beschweren. Bei CV-Belägen ist das Verschließen der Fugen mittels Kaltschweißmittel empfohlen.

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)
<https://buzzard-farben.de>

Zentrale
Telefon: 035455 428
Telefax: 035455 431
info@buzzard-farben.de

Verkauf
Telefon: 035455 417
Telefax: 035455 431
verkauf@buzzard-farben.de

Bankverbindung
Commerzbank Cottbus AG
IBAN: DE44 1808 0000 4650 5442 00
BIC/SWIFT: DRESDEFF180

Gläubiger-ID: DE44ZZZ00000288722
St.-Nr.: 049/106/01577, FA Königs Wusterhausen
USt-IdNr.: DE170489038
EORI-Nr.: DE309588733490523

GLN: 4025431 000005
LUCID-Verpackungsreg.-Nr.: DE5659546527683
Sitz: Gehren, **Registergericht:** AmtsG Cottbus HRB 3723
Geschäftsführung: Bastian Ehrentraut

Vertragsbestandteil unserer Lieferungen und Leistungen sind unsere AGB, die unter <https://buzzard-farben.de> einzusehen sind. Sicherheitsdatenblätter sind unter <https://buzzard-farben.de/sicherheitsdatenblaetter> abrufbar.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen und Klebstoffrückstände sofort mit Wasser beseitigen.

Entfernen des Belags: Belag an einer Ecke lösen und vollständig entfernen. Reste mit warmem, spülmittelhaltigem Wasser befeuchten und nach entsprechender Einwirkzeit mit einem Spachtel entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke:

Ablüftezeit: 10 – 80 Minuten

Einlegezeit: 20 – 60 Minuten

Belastbar: nach 24 – 48 Stunden

Endfestigkeit: nach 2 – 5 Tagen

Nähte verschweißen/verfugen: nach 2 – 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 250 – 350 g/m²

pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes (objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln)

Gebindegrößen:

0,75 kg 3 kg 5 kg 10 kg PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. Ungeöffnet mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

**Kennzeichnung
gemäß Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008
[CLP]:**

Nicht kennzeichnungspflichtig gem. CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Ergänzende Informationen (EU): Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl- 2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Stand: 03/2021